Produktdatenblatt
BauderFLEX TA 600
Folie

Produktbeschreibung	Elastomerbitumenbahn	
Einsatzbereich	Trenn- und Ausgleichslage im mehrlagig abgedichteten Flachdachsystem. Einsetzbar auf Holz oder nicht mehr tragfähigen Altabdichtungsbahnen als unterste, mechanisch befestigte Schicht zur fachgerechten Entkopplung des Abdichtungsschichten-Systems zum Untergrund.	
Oberfläche	Oben:	Folie
	Unten:	Vlies
Trägereinlage - Typ	Polyestervlies 140 g/m²	
Artikelnummer	1794 0000	

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Länge	EN 1848-1	m	15
Breite	EN 1848-1	m	1
Dicke	EN 1849-1	mm	≥ 2
Kaltbiegeverhalten oben	EN 1109	°C	≤-20
Kaltbiegeverhalten unten	EN 1109	°C	≤-20
Wärmestandfestigkeit oben	EN 1110	°C	≥100
Wärmestandfestigkeit unten	EN 1110	°C	≥100
Maximale Zugkraft längs	EN 12311-1	N/5cm	≥ 550
Maximale Zugkraft quer	EN 12311-1	N/5cm	≥ 300
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs	EN 12311-1	%	≥ 20
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer	EN 12311-1	%	≥ 20
Maßhaltigkeit	EN 1107-1	%	NPD
Widerstand gegen Weiterreißen längs	EN 12310-1	N	≥130
Widerstand gegen Weiterreißen quer	EN 12310-1	N	≥130
Geradheit	EN 1848-1	mm/10m	≤20
Wasserdichtheit Verfahren B	EN 1928	-	bestanden
Brandverhalten	EN 13501-1	-	E
Verhalten bei Brand von außen [a)]	CEN/TS 1187	-	B_{ROOF} (t1)
Sichtbare Mängel	EN 1850-1	-	keine sichtbaren Mängel
Schälfestigkeit	EN 12316-1	N/50mm	NPD

CE (06)

Kenn-Nr. der Prüfstelle:
EN 13707

Bauder Ges.m.b.H, Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden
T: +43 (0) 7229 69130-0 - F: +43 (0) 7229 69130-30
www.bauder.at

Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor.
Informieren Sie sich ggf. über den maßgeblichen technischen Kenntnisstand.
Alle abgebildeten Farben und Oberflächen sind Näherungswerte und nicht farbverbindlich.
NPD = no performance declared (keine Leistung festgelegt) - Stand: 0521

Produktdatenblatt
BauderFLEX TA 600
Folie

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Scherfestigkeit	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Widerstand gegen stoßartige Belastung	EN 12691	mm	NPD
Widerstand gegen statische Belastung	EN 12730	kg	NPD
Kaltbiegeverhalten nach künstlicher Alterung oben	EN 1109	°C	NPD
Kaltbiegeverhalten nach künstlicher Alterung unten	EN 1109	°C	NPD

[a)] in geprüften Aufbauten

Entsorgung	Bitumenabfälle können mit Hausmüll oder hausmüllähnlichem Gewerbemüll entsorgt werden (europäischer Abfallkatalog EWC Nummer 170302 „Asphalt teerfrei“).
Lagerung	Bitumenbahnen auf der Rolle stehend und vor UV-Strahlen, Feuchtigkeit und Hitze geschützt lagern und transportieren.
Hinweis	Die Bahn stellt keine Abdichtungslage dar und kann auch nicht ohne zusätzliche Maßnahmen als kurzfristige, behelfsmäßige Notabdichtung fungieren.
Weitere Unterlagen	Aktuelle Unterlagen wie Broschüren, Verlegeanleitungen etc. finden Sie im Internet unter www.bauder.at

CE (06)

Kenn-Nr. der Prüfstelle:
EN 13707

Bauder Ges.m.b.H, Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden
T: +43 (0) 7229 69130-0 - F: +43 (0) 7229 69130-30
www.bauder.at

Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor.
Informieren Sie sich ggf. über den maßgeblichen technischen Kenntnisstand.
Alle abgebildeten Farben und Oberflächen sind Näherungswerte und nicht farbverbindlich.
NPD = no performance declared (keine Leistung festgelegt) - Stand: 0521