# Bauder Burkolit Plus
# Produktdatenblatt

| | | |
|---|---|---|
| Verfahren der Verwendung: | | **Bitumen-Voranstrich auf Lösemittelbasis schnelltrocknend** |
| | | **kaltstreich-, roll- und spritzbar / frostunempfindlich** |
| | | **nicht für Innenräume geeignet** |
| Artikel Nummer | | **7504 0015** |

| | |
|---|---|
| Lieferform | Hobbock 30 l |
| Lagerfähigkeit | 12 Monate bei + 5°C bis + 35°C im geschlossene Gebinde |
| Mindestverarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund) | +5°C |
| Basis | lösemittelhaltiges Bitumen |
| Konsistenz | flüssig |
| Max. Gehalt VOC im Produkt | 450 g/l |
| Trocknungszeit bis Staubtrocken | < 60 Minuten, je nach Witterung und Untergrund<br>bei erhöhtem Auftrag bzw. Temperaturen < 15° C ggfs. länger |
| Verbrauch | ca. 300 g/m² |
| Giscode | BBP 30 |
| UFI-Code | 507Y-47X1-WY64-CY0P |

Bitumen-Voranstrich zur Verbesserung der Haftung von Bitumenbahnen.

Bauder Burkolit Plus wird durch Rollen, Spritzen oder Streichen vollflächig auf den Untergrund aufgebracht. Der Untergrund muss ausreichend trocken und frostfrei (+5°C Oberfläche des Untergrundes und des Voranstriches) sein. Außerdem fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen (Trennmittel, Staub, etc.). Grate oder scharfkantige Unebenheiten sind zu beseitigen.

Ein erhöhter Auftrag oder kühlere Temperaturen können zu längeren Trocknungszeiten führen. Es darf erst weiter gearbeitet werden, wenn das Produkt vollständig ausgehärtet ist.

Bei stark saugfähigen Untergründen, welche die Eigenschaft besitzen das Material komplett aufzunehmen und ggfs. in den Innenraum zu leiten, darf nur mit Kleinstmengen und Bürstenauftrag gearbeitet werden oder es muss ggfs. auf die lösemittelfreie Emulsion gewechselt werden.

Nicht für Innenräume oder z.B. Baugruben geeignet, da lösemittelhaltig.

Paul Bauder GmbH & Co. KG · Korntaler Landstraße 63 · D 70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0 · Telefax 0711/88 07-300 · www.bauder.de

Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik
Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über
den maßgeblichen technischen Kenntnisstand. Stands: 0221