Bauder Heißbitumen
Produktdatenblatt

Verfahren der Verwendung:	**Bitumen Klebemasse für Verarbeitung von z.B. Dachdichtungsbahnen im Gieß- und Einrollverfahren**
Artikel Nummer	**7992 2000**

Lieferform	25 kg in Folie
Spezifisches Gewicht	ca. 1000 kg/m³
Verarbeitungstemperatur	ca.180°C
Basis	Bitumen
Nadelpenetration nach ÖNORM EN 1426	5-15
Erweichungspunkt (Ring u. Kugel) nach ÖNORM EN 1427	≥ 85°C
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B2
Brandverhalten ÖNORM EN 13501-1	Klasse E

Heißbitumen zur Verklebung von Dachdichtungsbahnen bzw. BauderKOMPAKT Dach.

Dazu die Bitumen-Blöcke in einem geeigneten Bitumenkocher durch Erhitzen verflüssigen und mit z.B. einer Gießkanne auf den trockenen und vorgestrichenen Betonuntergrund ausbringen und die Bitumen Dachdichtungsbahn einrollen.

Trocken und kühl lagern und transportieren (Hinweise Lagerung/Transport):
Bauder Heißbitumen muss auf Grund des Erweichungspunktes vor UV-Strahlen und Hitze geschützt gelagert und transportiert werden. Eine Lagerung im Freien bzw. in der Sonne ist ebenso wenig möglich, wie das Material über längere Zeit (mehrere Tage) im geschlossenen LKW stehen zu lassen. Bei Nichteinhaltung können die Blöcke weich werden bzw. „verlaufen“.

Paul Bauder GmbH & Co. KG · Korntaler Landstrasse 63 · D 70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0 · Telefax 0711/88 07-300 · www.bauder.de

Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik
Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über
den maßgeblichen technischen Kenntnisstand. Stands: 08/20